

F K M (過酸化化物加硫) 標準 バッチ

		SMB-FPO60	SMB-FPO70	SMB-FPO80	SMB-FPO90
M.D.R(170°C・10min)	T10	0.9	0.8	0.6	0.6
	T90	4.8	4.9	3.1	3.7
ムーニースコート SMV121°C ML(1+10)	ML	32	38	37	59
	t5	42.7	34.3	16.0	15.2
一次加硫条件		170°C, 10分	170°C, 10分	170°C, 10分	170°C, 10分
二次加硫条件		230°C, 24時間	230°C, 24時間	230°C, 24時間	230°C, 24時間
100%Mo	MPa	1.7	3.8	9.5	15.7
TB	MPa	10.0	21.2	25.1	23.0
EB	%	230	240	190	130
硬度	Hs	59	68	78	88
比重		1.86	1.86	1.86	1.86
圧縮永久歪み 25%圧縮 175°C×22時間	%	7	7	6	6
耐熱性 230°C×24時間	△TB	+41	+14	-5	+6
	△EB	+20	+13	+5	+8
	△Hs	+1	0	0	0
耐油性 潤滑油No.1 175°C×70時間	△TB	+25	-9	-1	+6
	△EB	+7	-6	-1	+9
	△Hs	+1	0	0	0
耐油性 潤滑油No.3 175°C×70時間	△TB	-2	+6	-11	-6
	△EB	-4	+8	-7	-2
	△Hs	0	-1	0	-1